

## GAMME RESTAURER

# AMOTEX

## *Mortier de réparation pour le plâtre*

L'**AMOTEX** est un mortier adapté pour la restauration des façades ouvragées en plâtre ou en plâtre & chaux.

Ce mortier est spécifiquement développé pour les reprises de fissures et d'épaufrures de faible épaisseur, et se décline sous deux formes selon le type de reprise.

### Domaine d'utilisation

L'**AMOTEX** est destiné à la reprise de fissures.

L'**AMOTEX SF** est destiné à la reprise d'épaufrures et des reprises de corniches ou bandeaux en raison de son grain plus fin.

### Supports admissibles

Enduit plâtre ou plâtre & chaux conformes au DTU 26.1 et ses annexes.

### Précautions particulières

L'**AMOTEX** ne doit pas être appliqué sur les supports autres que ceux désignés ci-dessus.

### Préparation du support

Ouvrir profondément les fissures, et brosser. Humidifier les supports et appliquer le régulateur de fond **FPO**.

### Application

Gâcher le mortier à l'eau claire en réalisant une pâte homogène et souple. Le mélange sera effectué lentement pour éviter les projections de matière sèche ou humide. Après gâchage, le matériau reste utilisable pendant 1 heure.

Après mise en oeuvre du régulateur de fond **FPO**, application d'**AMOTEX** à la truelle ou au couteau, en plusieurs passes si nécessaire.

L'épaisseur de chaque couche pouvant aller de quelques millimètres à 3 cm. Le mortier **AMOTEX** comporte une fibre synthétique destinée à augmenter sa résistance aux tractions.

L'**AMOTEX SF** peut-être poncé au papier de verre grain 60 ou 80.

### Caractéristiques techniques

Conditionnement	Seau de 20 kg.
Consommation	Variable selon les reprises
Température d'utilisation et de stockage	Entre 5° et 30°C. Ne pas appliquer sur support chaud, gelé ou en cours de dégel.
Aspect	Poudre blanche.
PH	12 au gâchage.
Densité	0.9/1
Granulométrie	Gros grain Grain fin pour la version SF
Composition	Chaux aérienne et carbonate de calcium.
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

### Outillages/Accessoires

Malaxeur électrique, lisseuse inox, couteau de peintre, taloche, éponge.

### Nettoyage des outils

A l'eau claire.

### EN SAVOIR +

- Après application, le mortier **AMOTEX** peut recevoir un micro-enduit de surfacage de type **SURFCALC** ou **MONOCALC** préalable à l'application d'un badigeon de