

GAMME RESTAURER**PLÂTRE DE CONSTRUCTION**

Plâtre gros destiné au dégrossissage des maçonneries.

Le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** est un plâtre manuel traditionnel destiné au dégrossissage, au hourdage de maçonnerie, généralement connu sous sa dénomination de « plâtre gros ».

Il peut être utilisé pour dresser les maçonneries avant la mise en oeuvre d'une finition en plâtre & chaux PCAM.

Domaine d'utilisation

Le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** est adapté à une utilisation extérieure conformément au DTU 26-1, pour la réfection des façades en plâtre.

Utilisation pour le dégrossissage intérieur ou extérieur.

Supports admissibles

Plâtre.

Précautions particulières

Le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** ne doit pas être utilisé en tant qu'enduit de finition.

La prise du plâtre étant rapide (8 minutes) il conviendra de gâcher selon les besoins.

Application manuelle exclusivement.

Préparation du support

Les supports devront être dépoussiérés et humidifiés avant application.

Application

Gâcher à l'eau claire à raison de 12.5 litres d'eau pour 25 kg de **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** environ.

Utiliser le **PLÂTRE DE CONSTRUCTION** exclusivement de manière manuelle.

- Temps d'attente avant application : 5 à 10 min
- Temps d'utilisation : 8 min

Caractéristiques techniques

Conditionnement	Sac de 25 kg Palette de 1200 kg
Consommation	10 kg/m ² /cm d'épaisseur.
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C. Ne pas appliquer sur support chaud, gelé ou en cours de dégel.
Aspect	Poudre blanche
Densité	1,4
DTU	25.1 et 26.1
Norme	NFB 12-301 PGM-1N
Composition	Plâtre gros
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Truelle, taloche, règle à dresser, peigne à dents.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.