

Gamme RESTAURER

CONCRETFIL

Mortier fibré pour la réparation du béton

Le **CONCRETFIL** est un mortier à prise rapide permettant la restauration des bétons. Il est destiné aux réparations d'éclats et d'épaufrures dans les bétons lors de vieillissement ou chocs.

Il est présenté sous forme de kit comprenant une charge minérale et un liant spécifique. Il comprend deux granulométries : Grain fin (GF) et Gros grains (GG) à adapter en fonction des supports.

Domaine d'utilisation

Le **CONCRETFIL** est destiné à un usage en intérieur et en extérieur.

Supports admissibles

Bétons et enduits hydrauliques.

Précautions particulières

Traiter les fractures par gonflement des aciers d'armatures avec l'inhibiteur de corrosions **SILFER**.

Ne pas appliquer en enduit de ragréage ou sur les enduits aériens.

Ne pas appliquer sur les surfaces non nettoyées. S'équiper de protections individuelles appropriées avant toute utilisation.

Dans le cas de support pulvérulent, un traitement de minéralisation de type **AQUAMIN** ou **SILIMIN** est requis.

Préparation du support

Le support devra être préalablement nettoyés ou purgés. Il devra être exempt de souillure diverse ou de peinture.

Application

La poudre devra être mélangée dans le **LIANT CONCRETFIL** afin d'obtenir une pâte fibreuse et homogène.

Dans le cas de mélange partiel, le dosage sera de 0,25 kg de **LIANT CONCRETFIL** pour 1 kg de poudre.

L'application du **CONCRETFIL** doit être réalisée à la truelle sur les zones à réparer.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	Kit de 25 kg = 20 kg de poudre + 5 kg de liant
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C
Aspect	Poudre beige grise
Densité	1,5
Granulométrie	0,2 et 0,5
Composition	Liant hydraulique, charges minérales et adjuvants spécifiques.
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Truelle plâtrier.

Nettoyage des outils

A l'eau claire.